

**HOJA / FICHA TECNICA**

Edición: PF/11072020

Identificador PF

**PentraFinish**

Microsellador protector de acabado base densificador de litio.

**DESCRIPCION**

Microsellador protector de acabado base densificador de litio.

**USO CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS**

- \* Protector final de acabado en procesos de desbaste y abrillantado que no se acumula para aplicaciones posteriores.
- \* Como sellador de acabado en diversas aplicaciones decorativas en pisos de concreto hidráulico aunque los mejores resultados se obtendrán aplicándose sobre superficies previamente densificadas. Su aplicación impide la penetración de suciedad y contaminantes comunes. El producto tiene un buen desempeño en áreas refrigeradas o con muy bajas temperaturas.
- \* La aplicación tiene un mejor desempeño cuando un vez seca se abrillanta con equipos mecánicos de altas revoluciones (Entre 1500 Y 2100 rpm) utilizando fibra canela (pelo de cochino) y luego fibra blanca.

**PRESENTACION Y RENDIMIENTO**

- \* Presentaciones de 1, 4 y 19 lts.
- \* El rendimiento puede variar dependiendo de la porosidad de la superficie, en primera mano entre 40 y 50 m<sup>2</sup>, en segunda mano entre 50 y 60 m<sup>2</sup> por litro.

**MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN**

- \* Aplique sobre superficies limpias, libres de polvo y de agentes contaminantes como aceites o grasas y totalmente secas. El producto no debe aplicarse sobre superficies con un pH elevado como las oxidadas o las lavadas con Desincrustante, deberá neutralizarse la superficie lo mejor posible antes de hacer la aplicación del sellador PentraFinish. Utilice solo Desengrasante Neutro (DN) en la limpieza y preparación de la superficie, evite por completo el uso de detergentes, cloro, ácido muriático y desengrasantes cítricos tanto en la preparación de la superficie como en su limpieza posterior y mantenimiento.
- \* Si considera el rendimiento del producto podrá asumir que la aplicación funciona como una aplicación de muy bajo espesor, evite aplicar fuera del rango de rendimiento aquí sugerido. NO APLIQUE DE MAS, MANTENGA EL CONTROL DE LA APLICACIÓN DELIMITANDO AREAS DE APROXIMADAMENTE 6 X 6 MTS.

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

**HOJA / FICHA TECNICA**

Edición: PF/11072020

Identificador PF

**PentraFinish**

Microsellador protector de acabado base densificador de litio.



\* Agite regularmente el producto sin hacerlo de forma excesiva y aplique con aspersores de baja presión y/o atomizadores extendiendo el producto con paños de microfibra húmedos asegurándose de enjuagarlos o cambiarlos regularmente. Extienda el producto hasta que sienta que el paño de microfibra deje de hacerlo de forma "lubricada" sobre la superficie.

\* Permita el secado de la primera aplicación entre 30 y 60 mins. dependiendo de las condiciones del lugar y la temperatura ambiente antes de aplicar la segunda mano y permita secado de la segunda aplicación por al menos 60 mins tomando en cuenta las mismas consideraciones. EVITE CUBRIR LA SUPERFICIE POR AL MENOS UNA SEMANA PARA EVITAR APARIENCIAS DESAGRADABLES EN LA APLICACION.

\* El material es un producto para uso profesional, se recomienda sea aplicado por personal calificado utilizando las herramientas y equipo adecuado tomando en cuenta las precauciones aquí sugeridas.

**MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES y SEGURIDAD**

\* Evite manipular el envase del material sin cuidado, este es adecuado y resistente para contener el producto pero si es lanzado bruscamente puede romperse.

\* El material tienen una vida útil de 12 meses si se mantienen en las condiciones adecuadas, en su envase original y no ha sido abierto.

\* No altere la composición original del material mezclando con ningún otro producto fuera de los aquí descritos, hacerlo anularía la responsabilidad y garantía del mismo.

\* El material no tiene ningún riesgo específico, no representa riesgo severo para la salud pero se recomienda utilizar guantes y cubre bocas en su manipulación; no es flamable y es totalmente estable.

**NFPA Norma 704**

Riesgo Especifico: Ninguno

Nivel de riesgo: Poco Peligroso, pero se recomienda utilizar guantes de látex y goggles en su manipulación directa.

Inflamabilidad: No es flamable

Reactividad: Estable

\* En el caso de contacto con piel y ojos enjuague con agua limpia de manera abundante, en el caso de ingestión no provoque el vomito y para todos los casos consulte al medico haciendo referencia a esta Hoja/Ficha Técnica.

**HOJA / FICHA TECNICA**

Edición: PF/11072020

Identificador PF

**PentraFinish**

Microsellador protector de acabado base densificador de litio.



**INFORMACION ADICIONAL DATOS TECNICOS**

Ingredientes Activos: 100% de la cantidad de solidos

Gravedad Especifica: 1.09

pH: 11.55

Contenido de COV: Menos de 50 grs por litro

Punto de Inflamación: No esta disponible

Punto de Congelación: 32 F

Vida útil en su envase sin abrir a la sombra y temp.media 12 meses

**NOTA LEGAL**

La totalidad de la información contenida en este documento y la proporcionada en asistencia técnica por cualquiera de nuestros otros canales de comunicación (pagina electrónica o vía telefónica) se hace de buena fe y a partir de la experiencia documentada en el uso de nuestros productos. El desentendimiento a cualquiera de las indicaciones hechas en este documento exime y libera de cualquier responsabilidad al fabricante. Para asistencia técnica adicional remítase a nuestra área de soporte técnico por los canales de comunicación aquí indicados. Se recomienda realizar las pruebas necesarias para obtener los resultados requeridos.

www.pisoteconline.com  
www.pisoteconline.com  
www.pisoteconline.com  
www.pisoteconline.com  
www.pisoteconline.com  
www.pisoteconline.com  
www.pisoteconline.com  
www.pisoteconline.com  
www.pisoteconline.com  
www.pisoteconline.com  
www.pisoteconline.com  
www.pisoteconline.com  
www.pisoteconline.com  
www.pisoteconline.com  
www.pisoteconline.com  
www.pisoteconline.com  
www.pisoteconline.com  
www.pisoteconline.com  
www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx  
www.pisotec.com.mx  
www.pisotec.com.mx  
www.pisotec.com.mx  
www.pisotec.com.mx  
www.pisotec.com.mx  
www.pisotec.com.mx  
www.pisotec.com.mx  
www.pisotec.com.mx  
www.pisotec.com.mx  
www.pisotec.com.mx  
www.pisotec.com.mx  
www.pisotec.com.mx  
www.pisotec.com.mx  
www.pisotec.com.mx  
www.pisotec.com.mx  
www.pisotec.com.mx  
www.pisotec.com.mx  
www.pisotec.com.mx